

## 275 PINTURAS AL CLOROCAUCHO PARA ACABADO DE SUPERFICIES METALICAS

### 275.1 DEFINICION

Se definen como pinturas al clorocaucho para acabado de superficies metálicas aquellas formadas por caucho clorado al que se le han incorporado plastificantes y estabilizadores con objeto de darle flexibilidad, adherencia y durabilidad.

Estas pinturas se caracterizan por su resistencia al fuego y al agua.

### 275.2 COMPOSICION Y EMPLEO

Salvo especificación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se empleará cualquiera de las composiciones indicadas en la Tabla 275.1.

TABLA 275.1

COMPONENTES	VEHICULO FIJO, % EN PESO			
	A	B	C	D
Clorocaucho	50-60	45-60	20-35	5-50
Parafinas o bifenilos clorados	40-50	0-25	—	—
Resinas alquídicas medias o largas en aceites	—	20-30	65-80	0-25
Otros polímeros, resinas y plastificantes	—	—	—	0-95
TOTALES	100	100	100	100

En condiciones ambientales corrosivas extremadamente severas, y cuando se precise un máximo de resistencia química, se utilizará el vehículo tipo A.

En pinturas de albañilería, hormigones y superficies de tipo alcalino, en ambientes muy corrosivos, con agua y agentes químicos, se utilizará el vehículo tipo B.

En cualquier caso, la aplicación se hará en tres capas de un espesor aproximado a ciento veinticinco micras (125 micras).

### 275.3 MEDICION Y ABONO

La medición y abono de las pinturas al clorocaucho se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen parte.